

**FICHE
TECHNIQUE**

ISOLATION THERMIQUE OUATE DE CELLULOSE EN VRAC



jetfib 
ouate



jetfib

ouate

ISOLANT THERMIQUE

OUATE DE CELLULOSE EN VRAC

Thermique : Acoustique : Déphasage : Hygrothermie : 

Jetfib' ouate est un isolant thermique composé de ouate de cellulose issue du recyclage de papiers journaux. Il se met en œuvre par épandage, soufflage, insufflation ou projection. Jetfib' ouate est tout particulièrement recommandé pour l'isolation des combles perdus non accessibles. Sa mise en œuvre rapide et efficace permet d'associer gain de temps et économies.

- ▶ **Produit idéal pour couvrir de façon homogène toute une surface**
- ▶ **Fort pouvoir isolant**
- ▶ **Propriété fongicide et retardateur de feu**
- ▶ **100 % recyclé et recyclable**

DOMAINES D'APPLICATION



COMBLES

ISOLATION INTERNE,
DISTRIBUTION, DOUBLAGEPLANCHERS
ET SOLS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	ouate de cellulose		
Densité	d (kg/m³)	EN 1602	25 à 60 (variable selon le mode de pose)
Capacité thermique	Cp (J/kg.K)		2100
Conductivité thermique massique	λ (W/m.K)	EN 12667	0,039 (soufflage) à 0,041 (insufflation)
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	μ	EN 12086	1
Réaction au feu	Euroclasse E&B	EN 13501-1	B-s2d0 (ép. > 100 mm et d > 30kg/m ³)
Température maxi d'utilisation	T (°C)		120 °C

Isolant vrac

Soufflage : 25 à 40 kg/m ³ λ = 0,039 W/(m.K) / Tassement : SH 25				Projection humide : 35 à 45 kg/m ³ λ = 0,041 W/(m.K)			Insufflation : 50 à 60 kg/m ³ λ = 0,041 W/(m.K)		
R (m ² .K/W)	Épaisseur utile après tassement (mm)	Épaisseur minimale à installer (mm)	Nombre de sacs minimum pour 100m ²	R (m ² .K/W)	Épaisseur minimale à installer (mm)	Nombre de sacs minimum pour 100m ²	R (m ² .K/W)	Épaisseur minimale à installer (mm)	Nombre de sacs minimum pour 100m ²
2,00	78	100	26	1,00	41	15	2,00	82	41
3,00	117	150	38	1,50	62	22	3,00	123	62
4,00	156	205	51	2,00	82	29	4,00	164	82
5,00	195	255	64	2,50	103	36	5,50	205	103
6,00	234	305	76	3,00	123	44	6,00	246	123
7,00	273	355	89	3,50	144	51	7,00	287	144
8,00	312	405	102	4,00	164	58	8,00	328	164
9,00	351	455	114	5,00	205	72	9,00	369	185

Conditionnement

Sac (kg)	Nb de sacs par palette	Poids/ palette (kg)	Nb palettes/ camion	Poids/ camion (Tonnes)
10	40	400	26	10,4

Le Fief Chapitre - 85 400 Sainte-Gemme-la-Plaine - France
Tél. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - isolation@biofib.com

www.biofib.com/jetfib-ouate

