

# SOLITEX MENTO ULTRA connect

Ecran de sous-toiture hautement résistant à la traction avec armature et zones autocollantes



## Caractéristiques techniques

|  |  | Tissu                        |
|--|--|------------------------------|
| Non-tissé de protection et de couverture |  | microfibres en polypropylène |
| Film fonctionnel                         |  | TEEE, monolithique           |
| Armature                                 |  | non-tissé en polypropylène   |

  

| Propriété   | Réglementation          | Valeur                         |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Couleur   |                         | anthracite                     |
| Grammage  | NF EN 1849-2            | 200 g/m <sup>2</sup>           |
| Epaisseur   | NF EN 1849-2            | 0.90 mm                        |
| Coeff. de résistance diffusion vapeur $\mu$       | NF EN ISO 12572         | 167                            |
| Valeur sd   | NF EN ISO 12572         | 0.15 m                         |
| Réaction au feu                                   | NF EN 13501-1           | Euroclasse E                   |
| Exposition aux intempéries                        |                         | 4 mois                         |
| Colonne d'eau                                     | NF EN ISO 811           | > 2 500 mm                     |
| Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie*         | NF EN 13859-1           | W1 / W1                        |
| Etanchéité à l'eau de la liaison "connect"        | NF EN 1928              | W1                             |
| Force de traction max. longit./transv.            | NF EN 13859-1 (A)       | 780 N/5 cm / 490 N/5 cm        |
| Force de traction max. longit./transv. vieillie*  | NF EN 13859-1 (A)       | 780 N/5 cm / 555 N/5 cm        |
| Allongement en traction longit./transv.           | NF EN 13859-1 (A)       | 19 % / 14 %                    |
| Allongement en traction longit./transv. vieillie* | NF EN 13859-1 (A)       | 18 % / 12 %                    |
| Résistance à la déchirure longitud./transv.       | NF EN 13859-1 (B)       | 430 N / 370 N                  |
| *) Durabilité après vieillissement artificiel     | NF EN 1297 / NF EN 1296 | réussi                         |
| Comportement au pliage à froid                    | NF EN 1109              | -40 °C                         |
| Résistance à la température                       |                         | stable entre -40 °C et +100 °C |
| Conductivité thermique                            |                         | 2.3 W/(m·K)                    |
| Résistance à la traversée d'un corps mou          | DIN 4426, 5.2           | réussi                         |
| Sous-couverture (CH)                              | SIA 232/1               | sollicitations normales        |
| Ecran de sous-toiture                             | ZVDH-Produktdatenblatt  | USB-A / UDB-A                  |
| Couverture provisoire ; peut servir de ...        | ZVDH                    | oui                            |
| Marquage CE                                       | NF EN 13859-1           | existant                       |

## Application

À utiliser comme écran de sous-toiture, hautement perméable à la vapeur, résistant à la traction, avec armature ; se pose sur les bardages, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que les isolants thermiques en tout genre.

Répond aux exigences de la norme DIN 4426, point 5.2 « Dispositifs de protection contre les chutes sur les toits » (Tableau 2 - Résistance à la traction d'écrans de sous-toiture selon DIN EN 13859-1, 5.2.6, entre autres  $\geq 450$  N/5 cm) lors d'écarts importants entre les lattes en raison de tuiles en terre cuite grand format.

Convient aux isolants insufflés.

## Conditionnement

| Art. n°  | Code GTIN     | Long. | Larg. | Contenu           | Poids   | UE | Réceptif |
|----------|---------------|-------|-------|-------------------|---------|----|----------|
| 1AR00630 | 4026639206305 | 50 m  | 1,5 m | 75 m <sup>2</sup> | 16,5 kg | 1  | 20       |

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

**MOLL**  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de



## Avantages

- ✓ Excellente protection du travail, même dans le cas de tuiles en terre cuite grand format, conformément aux exigences de la norme DIN 4426
- ✓ Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempéries pendant 4 mois
- ✓ Permet la réalisation de parois sûres : à la fois haute perméabilité à la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
- ✓ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l'humidité vers l'extérieur
- ✓ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au film TEEE
- ✓ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire
- ✓ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des membranes

## Conditions générales

Les écrans SOLITEX MENTO devraient être posés avec la face imprimée tournée vers la personne qui les met en œuvre. L'écran de sous-toiture est à mettre en œuvre tendu, sans ventre (souplesse) et parallèlement à l'égoût. En cas d'utilisation comme écran de sous-toiture, limiter l'entraxe entre les chevrons à 100 cm.

La fixation ne peut pas se faire dans des zones de convergence d'eau (dans les noues par exemple).

Dans les combles perdus et non isolés, prévoir une ventilation par le faîtage. Pour cela, arrêter l'écran SOLITEX 5 cm avant le faîtage. Doter en outre les combles non aménagés d'installations d'aération continue. Dans ce cas, protéger les écrans d'une exposition durable aux UV (par exemple en occultant les fenêtres).

Pour protéger la construction durant la phase des travaux conformément aux règles de la ZVDH (Fédération allemande des artisans-couvreurs), les écrans de sous-toiture SOLITEX MENTO ULTRA peuvent servir de couverture provisoire pendant quatre mois. Dans ce cas, la pente du toit doit atteindre au moins 14°.

Il faut alors utiliser les éléments constitutifs du système : le taquet d'étanchéité TESCON NAIDECK, la colle de raccord ORCON F ainsi que le ruban adhésif TESCON VANA pour le collage des chevauchements et des raccords. La variante connect dispose de deux zones autocollantes intégrées qui garantissent la fiabilité de l'étanchéité au vent. Pour la pose et le collage, respecter les règles de la Fédération allemande des artisans-couvreurs.

Selon les règles de l'art des artisans-couvreurs, dans le cas d'une couverture de tuiles en terre cuite ou en béton, ils conviennent comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement, en guise de protection supplémentaire contre la pluie. Lors de l'utilisation comme écrans de sous-toiture avec simple chevauchement sur un bardage en bois, les écrans SOLITEX MENTO conviennent aussi en cas d'exigences accrues, en guise de protection supplémentaire contre la pluie.

### En complément avec des isolants insufflés

SOLITEX MENTO ULTRA peut aussi servir de couche de retenue pour les isolants insufflés en tout genre. Un non-tissé d'armature veille à une faible dilatation lors de l'insufflation.

Il est recommandé de prévoir un taquet d'étanchéité (par exemple TESCON NAIDECK) sous le contre-lattis. Le lattis devrait déjà être monté avant l'insufflation. Pour que l'humidité présente sous la couverture soit évacuée principalement au milieu, entre les chevrons, il faut prévoir une latte flottante au milieu du compartiment, à fixer au lattis de support. Son épaisseur sera supérieure d'au moins 1 cm à celle du contre-lattis. Cette latte flottante limitera la déformation des écrans lors de l'insufflation et garantit la section de ventilation nécessaire.

Si l'isolant est insufflé de l'extérieur, les trous d'insufflation peuvent ensuite être collés avec le ruban adhésif TESCON VANA, large de 15 cm.



Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de

