

STEICO *multi nail*

Bande d'étanchéité pour fixation de membranes

Système d'étanchéité
pour solutions d'isolation STEICO



DOMAINES D'APPLICATION

Bande d'étanchéité pour fixation de la membrane STEICO *multi UDB*.



- Renforce l'étanchéité au niveau des fixations des contre-lattes lorsque l'écran de sous-toiture STEICO *multi UDB* fait office de protection temporaire contre les intempéries
- Autocollant sur une seule face, adhérence élevée
- Facile à mettre en œuvre
- Grande élasticité
- Résistance à l'usure

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise en œuvre, veuillez consulter notre site web www.steico.fr



| CONDITIONNEMENT STEICOm*ulti nail*

Largeur de rouleau [mm]	Longueur de rouleau [m]	Épaisseur de la bande [mm]
50	30	env. 3
80	30	env. 3

| MATÉRIAU

Polyéthylène et caoutchouc de synthèse.

| RECOMMANDATIONS

Stocker STEICOm*ulti nail* au sec, à l'abri de la poussière, du soleil et de l'humidité.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STEICOm*ulti nail*

Matériel	Polyéthylène
Résistance à la température	-40°C à +80°C
Température de mise en œuvre	à partir de +5°C
Masse volumique	env. 30 kg/m ³
Résistance à la traction en longueur/en largeur	0,34 N/mm ² / 0,22 N/mm ²
Allongement à la rupture en longueur/en largeur	135% / 115%

| MISE EN ŒUVRE STEICOm*ulti nail*

- Le support doit être propre et sec.
- Appliquer la face autocollante de la bande sur le STEICOm*ulti UDB* au droit des emplacements des contre-lattes. Puis fixer la contre-latte directement à travers la bande à l'aide de clous et de vis.
- Respecter les normes et les règles en vigueur.