

## FICHE TECHNIQUE

**Parquet :** Parquet massif en Chêne Village

**Description :** Choix aubier et variations de couleurs avec nœuds possibles.

**Finition:** Vernis teinté a été conçue pour un usage **domestique**:

- Pensez à apposer des patins de protection sous les pieds des chaises et des meubles.
- Réalisez un entretien régulier à l'aspirateur, balai, chiffon de laine.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau
- N'utilisez pas de détergent agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniacués.
- Pour les taches rebelles éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

Après pose, sur parquet neuf passer deux couches de **Métamat Blanchon** (métallisant), et renouveler l'opération une à deux fois par an voire plus si nécessaire. Le Métamat s'applique pur avec une serpillère microfibre. (bien suivre le mode d'emploi). Préférez, pour obtenir un aspect satiné, le **Rénovateur Satiné Blanchon**.

Pour les tâches difficiles ou pour éliminer les anciennes couches de métallisant, pensez au **Nettoyant Suractivé Blanchon**.

L'entretien courant se fera au savon **Lisabril**.

**Densité :** 650 kg/m<sup>3</sup>

**Format :** Epaisseur= 14mm  
Largeur= 130mm  
Longueur= 300 à 1500mm

**Assemblage :** Rainure et languette


**Pose :** Collée selon NF DTU 51-2

**Colle:** L'utilisation de la Navycol PS est conseillée.

**Résistance thermique:** R = 0.09m<sup>2</sup>.K/W

**Compatible sur sol chauffant basse température :** Mise en route du chauffage impérativement 4 semaines avant le début de la pose. Arrêt du chauffage 3 à 4 jours avant la pose. Remise en route du chauffage progressive sur 15-20 jours.

L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 45% et 60%.



**Classement au feu :** Cfl-s1 (svt EN 14342)

**Classement d'usage :**  (cf: XP B53-669)