



Gascogne

FICHE TECHNIQUE

PARQUET BRUT EN 100 MM



Domaines d'utilisation

- Revêtement intérieur sol
- Eviter les contacts directs et répétés avec l'eau
- Attention, mis à portée d'une source de chaleur, le parquet peut se déformer

Entretien


- Utiliser des chaussures non agressives et parfaitement essuyées de tous corps étrangers (gravillons, sable)
- Prévoir des patins de feutre sous les pieds des meubles.
- Utilisation d'un balai ou d'un aspirateur pour l'entretien courant
- Utilisation d'une serpillière très légèrement humide ou de produits adaptés à la finition appliquée pour un entretien plus spécifique

Conseils de pose / Pose clouée (DTU 51.1)

- La pose du parquet doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peintures, etc.) et sur un sol propre, plan, lisse et sec.
- Le paquet emballé doit être stocké à plat au moins 72h avant dans la pièce où s'effectuera la pose afin de stabiliser le matériaux à la température ambiante (minimum 20°C). Le local doit être sec et sain.
- Il est conseillé de faire simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film plastique.
- Section de tasseau minimum conseillée : 40x60mm
- Entraxe des tasseaux bois de 40 cm
- Liaison entre deux pièces : Il est préférable de réaliser un joint de dilatation entre deux pièces où le parquet doit être posé.
- Un joint de dilatation périphérique de 10mm est conseillé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| Dimensions | 2000 X 100 X 23 mm |
| Taille des clous ou vis | 50 mm minimum (conseillé en languette) |
| Support | Homogène |
| Lames/botte | 5 |
| Surface/botte | 1,00 M ² |
| Bottes/palette | 88 |
| Surface/palette | 88 M ² |



4 BORDS DROITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BOIS

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Essence | PIN MARITIME |
| Densité moyenne | 550 kg/m ³ |
| Humidité | 10 % (+ / - 3 %) |
| Couche d'usure | 9 mm |



Choix Sans Noeuds
310058



Choix Nouveux
310072

Garanties

